This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
 - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 - FADED TEXT
 - ILLEGIBLE TEXT
 - SKEWED/SLANTED IMAGES
 - COLORED PHOTOS
 - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
 - GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-50199

(43)公開日 平成8年(1996)2月20日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G21F 9/30

541 A

S

ZAB

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平6-185680

(22)出願日

平成6年(1994)8月8日

(71)出願人 000001199

株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

(72)発明者 小松 征彦

神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号 株式

会社神戸製鋼所神戸本社内

(72)発明者 和田 隆太郎

神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号 株式

会社神戸製鋼所神戸本社内


(74)代理人 弁理士 小谷 悦司 (外3名)

(54) 【発明の名称】 ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法および装置

(57)【要約】

【目的】 ジルカロイファインに起因した発火を有効に 阻止することができるようにする。

【構成】 ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物をカプセルC内に封入し、このカプセルCを圧縮して減容処理するジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法であって、上記カプセルCを、カプセルCよりも若干大きい容量を有する密閉室31に搬入する搬入工程、カプセルCの搬入された密閉状態の密閉室31内の空気を吸引して密閉室31内を略真空にする脱気工程、略真空状態の密閉室31内を略真空にする脱気工程、略真空状態の密閉室31かを過去を減少させてカプセルCを圧縮し減容する圧縮減容工程、および減容したカプセルCを密閉室31から搬出する搬出工程から構成された方法およびこの方法を実施するための装置である。



【特許請求の範囲】

ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄 物をカプセル内に封入し、このカプセルを圧縮して減容 処理するジルコニウム合金を含む放射性廃棄物の減容処 理方法であって、上記カプセルを、カプセルよりも若干 大きい容量を有する密閉室に搬入する搬入工程、カプセ ルの搬入された密閉状態の密閉室内の空気を吸引して密 閉室内を略真空にする脱気工程、略真空状態の密閉室の 容量を減少させてカプセルを圧縮し減容する圧縮減容工 程、および減容したカプセルを密閉室から搬出する搬出 10 工程からなることを特徴とするジルコニウム合金を含む 放射性金属廃棄物の減容処理方法。

【請求項2】 ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄 物をカプセル内に封入し、このカプセルを圧縮して減容 処理するジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減 容処理方法であって、上記カプセルを、カプセルよりも 若干大きい容量を有する密閉室に搬入する搬入工程、カ プセルの搬入された密閉状態の密閉室内の空気を吸引し て密閉室内を略真空にする脱気工程、略真空状態の密閉 室内に不活性ガスを供給する不活性ガス供給工程、不活 20 性ガスの供給された密閉室の容量を減少させてカブセル を圧縮し減容する圧縮減容工程、および減容したカプセ ルを密閉室から搬出する搬出工程からなることを特徴と するジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処 理方法。

【請求項3】 ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄 物をカプセル内に封入し、このカプセルを圧縮して減容 処理するジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減 容処理方法であって、上記カプセルを、カプセルよりも 若干大きい容量を有する密閉室に搬入する搬入工程、カ プセルの搬入された密閉状態の密閉室内の空気を吸引し ながら略真空状態の密閉室内に不活性ガスを供給する不 活性ガス供給工程、不活性ガスの供給された密閉室の容 量を減少させてカプセルを圧縮し減容する圧縮減容工 程、および減容したカプセルを密閉室から搬出する搬出 工程からなることを特徴とするジルコニウム合金を含む 放射性金属廃棄物の減容処理方法。

【請求項4】 ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄 物をカプセル内に封入し、このカプセルを圧縮して減容 処理するジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減 40 容処理装置であって、上記カプセルを載置する基台と、 この基台に立設された支持枠体と、この支持枠体に支持 されて昇降する内部に上下方向に延びる密閉室の形成さ れた筒状体と、上記密閉室の内壁面に摺接して昇降する ピストン部材と、上記枠体に支持されかつ上記ピストン 部材を昇降させる昇降手段と、上記筒状体が下降してそ の下縁部が基台の表面に当接した状態で密閉室内の空気 を吸引する脱気手段と、カプセルを基台の筒状体に対向 した部分に対して搬入出する搬入出手段とから構成さ れ、上記密閉室の最大内容積はカプセルよりも若干大き 50 ていた。

めに容量設定されていることを特徴とするジルコニウム 合金を含む放射性金属廃棄物の減容処理装置。

【請求項5】 上記筒状体が下降してその下縁部が基台 の表面に当接した状態で密閉室内に不活性ガスを供給す る不活性ガス供給手段が設けられていることを特徴とす る請求項4記載のジルコニウム合金を含む放射性金属廃 棄物の減容処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、軽水型原子炉用使用済 み燃料の再生処理時に、ジルカロイ製の燃料被覆管や、 使用済みの金属材等のジルコニウム合金を含む放射性金 属廃棄物を減容処理するジルコニウム合金を含む放射性 金属廃棄物の減容処理方法および装置に関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】ジルカロイは、ジルコニウムを主体とし た合金であり、熱中性子の吸収断面積が小さいため、原 子炉材料として多用されており、特に原子炉の燃料被覆 管用として好んで使用されている。このようなジルカロ イからなる燃料被覆管内に装填された例えば軽水型の原 子炉用の燃料を再処理するときは、まず、使用済みの燃 料棒が装填された燃料被覆管の集合体を分解して単一の ものにする。その後それぞれの単一の燃料被覆管を数c m単位に裁断し、得られた細片を溶解槽に投入し、溶解 槽内で核燃料物質と、被覆管剪断片(以下ジルカロイハ ルという) や集合体部品(以下ハードウエアという) と に分離する。

【0003】分離された核燃料物質は再利用のための処 理工程に送られるが、ジルカロイハルやハードウエア等 の放射性金属廃棄物は、ハル缶と呼ばれるステンレス鋼 製の収納容器に発生状態のまま納められ貯蔵設備内に保 管される。しかしながら、ジルカロイハル等が収納され たハル缶は、使用済み核燃料の再処理が行われる毎に増 加するため、貯蔵設備がすぐに満杯状態になってしまう という問題点を有している。そこで、ジルカロイハル等 の放射性金属廃棄物に減容処理を施し、その結果貯蔵空 間を少ないものにすることが試みられている。

【0004】ところで、上記放射性金属廃棄物を圧縮減 容するに際し、ジルコニウムの合金であるジルカロイ等 から多くのファイン(粉塵)が発生するが、このファイ ンは非常に発火性が強いため、圧縮減容を施すに際し大 気を遮断することが有効な対策となる。

【0005】そして、大気を遮断する方策として、不活 性ガスの雰囲気中や水中で圧縮減容する方法が種々提案 されている。前者の不活性ガス雰囲気中では、酸素が存 在しないため燃焼は起らないが、従来減容設備を収容し た室内のすべてが不活性ガスで置換されるためには、非 常に多くの不活性ガスが必要になるという問題点を有し

【0006】また、後者の水中で圧縮する方法は、発火 防止に対しては有効であるが、圧塊片の中に水が封入さ れた状態になり、この封入水を完全に取り去ることは至 難であり、従って水が残留した状態で圧塊片が保管され ることになるが、保管が長期間に亘ると、水が放射線を 受けて放射能を有する水素ガスが発生するなどの不都合 が生じる。

【0007】また、近年ジルカロイハルおよびハードウ エアをステンレス鋼製の円筒容器に収納して真空脱気後 密封し、この円筒容器に収納されたジルカロイハル等を 10 容器ごと機械的に密封状態のシリンダ内でプレス(単軸 圧縮)してペレット状に圧縮成形し、複数のペレットを キャニスターと呼ばれる容器に収納して保管する、いわ ゆるカプセルプレス処理法が注目されるに到っている。 このようなカプセルプレス処理法を採用すれば、ジルカ ロイハルやハードウエアが密封状態で減容されるため、 ファインの大気中への飛散が有効に防止され、密封容器 内が真空維持されている場合は、発火が有効に抑止され るといわれている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記力 プセルプレス処理においては、プレス処理時に円筒容器 が破損することがあり、その結果ジルカロイハルのファ インが円筒容器からシリンダ内の大気中に漏洩するおそ れが考えられる。

【0009】本発明は、上記のような問題点を解決する ためになされたものであり、カプセルプレス処理を施す ことを前提とし、カプセルが密封されているか否かに拘 らずジルカロイファインに起因した発火を有効に阻止す ることができるジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄 30 物の減容処理方法および装置を提供することを目的とし ている。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1記載の ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処理方 法は、ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物をカプ セル内に封入し、このカプセルを圧縮して減容処理する ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処理方 法であって、上記カプセルを、カプセルよりも若干大き い容量を有する密閉室に搬入する搬入工程、カプセルの 40 搬入された密閉状態の密閉室内の空気を吸引して密閉室。 内を略真空にする脱気工程、略真空状態の密閉室の容量 を減少させてカプセルを圧縮し減容する圧縮減容工程、 および減容したカプセルを密閉室から搬出する搬出工程 からなることを特徴とするものである。

【0011】本発明の請求項2記載のジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法は、ジルコニウ ム合金を含む放射性金属廃棄物をカプセル内に封入し、 このカプセルを圧縮して減容処理するジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法であって、上記 50 いて脱気されて略真空状態にされるため、その後の圧縮

カプセルを、カプセルよりも若干大きい容量を有する密 閉室に搬入する搬入工程、カプセルの搬入された密閉状 態の密閉室内の空気を吸引して密閉室内を略真空にする 脱気工程、略真空状態の密閉室内に不活性ガスを供給す る不活性ガス供給工程、不活性ガスの供給された密閉室 の容量を減少させてカプセルを圧縮し減容する圧縮減容 工程、および減容したカプセルを密閉室から搬出する搬 出工程からなることを特徴とするものである。

【0012】本発明の請求項3記載のジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法は、ジルコニウ ム合金を含む放射性金属廃棄物をカプセル内に封入し、 このカプセルを圧縮して減容処理するジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法であって、上記 カプセルを、カプセルよりも若干大きい容量を有する密 閉室に搬入する搬入工程、カプセルの搬入された密閉状 態の密閉室内の空気を吸引しながら略真空状態の密閉室 内に不活性ガスを供給する不活性ガス供給工程、不活性 ガスの供給された密閉室の容量を減少させてカプセルを 圧縮し減容する圧縮減容工程、および減容したカプセル 20 を密閉室から搬出する搬出工程からなることを特徴とす るものである。

【0013】本発明の請求項4記載のジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理装置は、ジルコニウ ム合金を含む放射性金属廃棄物をカプセル内に封入し、 このカプセルを圧縮して減容処理するジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理装置であって、上記 カプセルを載置する基台と、この基台に立設された支持 枠体と、この支持枠体に支持されて昇降する内部に上下 方向に延びる密閉室の形成された筒状体と、上記密閉室 の内壁面に摺接して昇降するピストン部材と、上記枠体 に支持されかつ上記ピストン部材を昇降させる昇降手段 と、上記筒状体が下降してその下縁部が基台の表面に当 接した状態で密閉室内の空気を吸引する脱気手段と、カ プセルを基台の筒状体に対向した部分に対して搬入出す る搬入出手段とから構成され、上記密閉室の最大内容積 はカプセルよりも若干大きめに容量設定されていること を特徴とするものである。

【0014】本発明の請求項5記載のジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理装置は、請求項4記 載のジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処 理装置において、上記筒状体が下降してその下縁部が基 台の表面に当接した状態で密閉室内に不活性ガスを供給 する不活性ガス供給手段が設けられていることを特徴と するものである。

[0015]

【作用】上記請求項1記載のジルコニウム合金を含む放 射性金属廃棄物の減容処理方法によれば、搬入工程でジ ルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の封入されてい るカプセルの搬入された密閉室は、つぎの脱気工程にお

減容工程でカプセルが圧縮減容され、そのとき押し漕さ れたジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物から発火 性を有する粉塵が発生したとしても発火に必要な空気が 存在せず上記粉塵の発火が防止される。

【0016】上記請求項2記載のジルコニウム合金を含 む放射性金属廃棄物の減容処理方法によれば、搬入工程 でジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の封入され ているカプセルの搬入された密閉室は、つぎの脱気工程 において脱気されて略真空状態にされ、さらにその後の 不活性ガス供給工程において略真空状態の密閉室に不活 10 処理を前提にするものである。 性ガスが供給されるため、その後の圧縮減容工程で圧縮 され、そのとき押し潰されたジルコニウム合金を含む放 射性金属廃棄物から発火性を有する粉塵が発生したとし ても、発火に必要な空気の代わりに密閉室内は不活性ガ スで充満しており、その結果上記粉塵の発火は有効に防 止される。

【0017】上記請求項3記載のジルコニウム合金を含 む放射性金属廃棄物の減容処理方法によれば、搬入工程 でジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の封入され ているカプセルの搬入された密閉室は、つぎの不活性ガ ス供給工程において脱気されて略真空状態にされなが ら、密閉室に不活性ガスが供給されるため、その後の圧 縮減容工程で圧縮され、そのとき押し潰されたジルコニ ウム合金を含む放射性金属廃棄物から発火性を有する粉 塵が発生したとしても、発火に必要な空気の代わりに密 閉室内は不活性ガスで充満しており、その結果上記粉塵 の発火は有効に防止される。

【0018】上記請求項4記載のジルコニウム合金を含 む放射性金属廃棄物の減容処理装置によれば、ジルコニ ウム合金を含む放射性金属廃棄物の封入されたカプセル 30 を基台上に載置し、支持枠体に支持された筒状体を下降 させることによって、筒状体の内部に形成された、ピス トン部材の底面と筒状体の内周面と、基台の表面とに囲 鏡された密閉室に上記カプセルが密閉状態で収納され る。そして、密閉室にカプセルが収納された状態で脱気 手段を稼働させることによって密閉室内は脱気されて略 真空状態になる。

【0019】従って、上記密閉室内が真空状態で昇降手 段を駆動させ、ピストン部材を下降させることによって カプセルは圧縮減容される。そのとき押し潰されたジル コニウム合金を含む放射性金属廃棄物から発火性を有す る粉塵が発生したとしても、発火に必要な空気が存在せ ず上記粉塵の発火は有効に防止される。

【0020】上記請求項5記載のジルコニウム合金を含 む放射性金属廃棄物の減容処理装置によれば、筒状体が 下降してその下縁部が基台の表面に当接した状態で密閉 室内に不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段が設け られているため、脱気されて略真空状態になった密閉室 に不活性ガス供給手段からの不活性ガスを供給すれば、

ジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物から発火性を 有する粉塵が発生したとしても、発火に必要な空気の代 わりに密閉室内は不活性ガスで充満しており、その結果 上記粉塵の発火は有効に防止される。

[0021]

【実施例】本発明の放射性廃棄物の減容処理装置は、ジ ルコニウム合金からなるジルカロイハルやハードウエア を金属製の筒状容器に装填してプレス装置で容器(カプ セル)ごと圧縮して減容する、いわゆるカプセルプレス

【0022】図1は、本発明に係る減容処理装置の一例 を示す縦断面図であり、図2は、図1の平面図である。 これらの図に示すように、滅容処理装置1は、フロアF 上に膨設されたベースB上に据え付けられ、かつ、最下 部に基台21を備えた支持枠体2と、この支持枠体2に 支持されて昇降する内部に上下方向に延びる密閉室31 の形成されたコンテナ(筒状体)3と、上記密閉室31 の内壁面に摺接して昇降するピストン部材4と、上記支 持枠体2に支持され、かつ、上記ピストン部材を昇降さ 20 せるシリンダ (昇降手段) 41と、上記コンテナ3が下 降してその下縁部が基台21の表面に当接した状態で密 閉室31内の空気を吸引する脱気手段5と、ジルカロイ ハルやハードウエアの装填されたカプセルCを基台21 のコンテナ3下に対して搬入出する台車 (搬入出手段) 6とから構成されている。

【0023】そして本実施例においては、上記コンテナ 3が下降してその下縁部が基台21の表面に当接した状 態で密閉室31内に不活性ガスを供給する不活性ガス供 給手段7が設けられている。

【0024】図3は、上記減容処理装置の処理対象とな る、軽水型原子炉の使用済み燃料集合体の一例を示す側 面視の説明図である。この図に示すように、使用済みの 燃料集合体Nは、核燃料を封入したジルカロイ製の被覆 管N1と、この被覆管N1の上部に設けられた上部ノズ ルN2と、同下部に設けられた下部ノズルN3と、上記 被覆管N1を集合状態で支持する支持格子N4等とから 構成されている。

【0025】使用済み燃料の再処理を行うときは、上記 のような燃料集合体Nはまず数cm単位の細片に剪断さ れる。そして、剪断された細片は所定の溶解液の充填さ れた溶解槽に投入され、溶解槽内で核燃料物質と、被覆 管N1やノズルN2、N3の細片であるいわゆるジルカ ロイハル等とに分離される。分離された核燃料物質は再 利用のため処理工程に送られ、残余のジルカロイハル等 は本発明の減容処理装置1によって減容処理され保管さ

【0026】図4は、上記ジルカロイハル等を収納する ためのカプセルの一例を示す斜視図である。この図に示 すように、カプセルCは、円筒状有底のカプセル本体C その後カプセルが圧縮減容され、そのとき押し潰された 50 1と、このカプセル本体C1の上部開口を閉止する蓋体 C2とから構成されている。カプセル本体C1の胴部には、一例として多数の通気孔C3が穿設されており、カプセルCの内部はこの通気孔C3を介して外部と流通状態になっている。このようなカプセル本体C1内に上記ジルカロイハルが装填され、蓋体C2によって閉止された状態で本発明に係る減容処理装置1によって減容処理が施される。

【0027】本実施例においては、カプセルCは、同本体C1に通気孔C3が設けられ通気構造になっているが、カプセルCが通気構造を有することに限定されるも 10のではなく密閉構造であってもよい。但し、密閉構造の場合は、減容処理装置1によって減容処理する前にカプセル内を予め真空状態にしておくことが好ましい。

【0028】上記支持枠体2は、ベースBの上に固定された平面視が円形の上記基台21と、この基台21に周方向に等間隔で立設された4本の支柱22と、これら支柱22に上下方向の略中間部分で支持された平面視が円形の中間台23と、上記支柱22の頂部に支持された平面視が円形の頂部台24とから構成されている。

【0029】上記基台21、中間台23および頂部台24には周方向に等間隔にそれぞれ4つの貫通穴21a,23a,24aが互いに対向した状態で穿設されており、これらの貫通穴21a,23a,24aに上記支柱22が差し通された状態で基台21、中間台23および頂部台24が互いに結合されている。

【0030】そして、本実施例においては、支柱22は下半分の下部支柱22aと、上半分の上部支柱22bとからなり、これらが中間台23部分で接続されて支柱22が形成されている。下部支柱22aの上下両端部には雄ネジの螺設された上螺装部221aが形成されているとともに、上螺装部221aの根本部分に貫通穴23aの内径よりも大きい外径を有するフランジ部22cが設けられ、上記上螺装部221aが貫通穴23aに貫装された状態でその端部が中間台23から上方に突出するように寸法設定されている。

【0031】また、上記上部支柱22bの下端部には、上記上螺装部221aに螺着するナット部221bが設けられているとともに、上部支柱22bの上端部には雄ネジの螺設された螺装部222bが設けられており、螺装部222bが貫通穴24aに貫装された状態でその端部が頂部台24から上部に突出するように寸法設定されている。

【0032】そして、下部支柱22aの下螺装部222 aが基台21の貫通穴21aに貫装された状態でナット 20を螺着し締結するとともに、上螺装部221aが中間台23の貫通穴23aに貫装された状態で上部支柱2 2bのナット部221bを螺着締結し、さらに螺装部2 22bが頂部台24の貫通穴24aに貫装された状態でナット20で締結することによって、ベースB上に支持 枠体2が組み立てられた状態になる。 8

【0033】このような支持枠体2の基台21の中央部には、真中にテーブル21cの凸設された受け台21bが設けられている。また、この受け台21bに台車6を案内する一対のレール6aが敷設されており、この一対のレール6aに案内されてカプセルCを搭載した台車6が受け台21b上に入出するようになっている。上記一対のレール6a間の距離はコンテナ3が基台21上に下降く寸法設定されており、コンテナ3が基台21上に下降しても互いに干渉し合わないようになっている。

【0034】上記中間台23にはコンテナ3を昇降させるための少なくとも一対の昇降シリンダ32が設けられている。この昇降シリンダ32のシリンダロッド33は、中間台23に上下方向に貫設されたロッド孔23bを介して中間台23の下部に突出され、コンテナ3の上部に連結されている。従って、昇降シリンダ32を駆動させてシリンダロッド33を出没させることにより、コンテナ3は昇降するようになっている。

【0035】上記シリンダロッド33のストロークは、上方の待機位置にあるコンテナ3の下端縁部が受け台21bに当止するまでの距離になるように寸法設定されている。また、シリンダロッド33の中間台23から下部に突出している部分には可撓管33aが装着され、シリンダロッド33の上下動に追随して上記可撓管33aは伸縮するようになっており、シリンダロッド33の表面が外気に曝されるのを防止している。

【0036】上記コンテナ3の密閉室31は、上下に貫通した垂直穴によって形成されており、内周面は滑らかに仕上げられている。このピストン部材4の下部ペッド42が垂直穴に摺接状態で嵌入され、その下面部とコンテナ3の内周面とによって囲繞された空間で実質的な密閉室31が形成されている。そして、台車6が受け台21b上に位置していない状態でコンテナ3が下降されると、密閉室31の下部開口部の内周面がテーブル21cの外周面に摺接状態で外嵌し、密閉室31の気密性が有効に保持されるように寸法設定されている。

【0037】そして、さらに密閉室31の気密性を良好なものにするために、コンテナ3の下端縁部には環状のシール部材34が設けられており、コンテナ3が基台21のレベルまで下降した状態でシール部材34が受け台21bの上面に当止するようになっている。

【0038】また、コンテナ3の上部にはピストン部材4に外嵌されたリング体35が設けられ、さらにこのリング体35の上部に可撓管35aがピストン部材4を取り囲むように設けられている。この可撓管35aの上部内周面はピストン部材4の外周面に摺接されている。

【0039】そして、リング体35の下端面とコンテナ3の上端面との間にも環状のシール部材35bが介在され、密閉室31の上部の気密性が確保されるようになっている。本実施例では、上記シール部材34,35bは50 いずれもゴム製のOリングが採用されているが、ゴム製

の〇リングに限定されるものではなく、金属製の〇リング等を用いてもよい。またそれらを組み合わせて用いてもよい。

【0040】つぎに、リング体35とピストン部材4との相だのシール構造について説明する。上記ピストン部材4は、頂部台24の上面に固定された押圧シリンダ41から、頂部台24のドーナツ穴24bおよび中間台23の中心穴23cを介して下方に垂下され、その下部へッド42が密閉室31内に嵌入されている。従って、押圧シリンダ41を駆動させてピストン部材4を介して下10部へッド42を昇降させることにより、実質的に密閉室31の容量が変更されるようになっている。

【0041】上記押圧シリンダ41の下部にはピストン部材4を包囲するように蛇腹管43が設けられている。この蛇腹管43は、密閉室31の昇降に応じて伸縮するようになっており、押圧シリンダ41内の気密性の維持および粉塵侵入防止に貢献している。また、ジャバラ間43の代わりに、リング体内周面とピストンとの間をピストンリング等でシールしてもよい。さらには、ピストンリングを上下方向に複数個取り付け、これらのピストンリングで表示で表面である。いわゆるダイナミックシール法を採用してもよい。

【0042】上記密閉室31の最大内容積はカプセルC若干大きめに容量設定されている。従って、テーブル21c上の定位置に運ばれたカプセルCに向かいコンテナ3が下降されると、カプセルCは密閉室31内に完全に収容され、かつ、コンテナ3の密閉室31の開口部分の内周面がテーブル21cの外周面に当接し、さらにコシテナ3の下端縁部が受け台21bの表面に当接した状態になる。

【0043】上記脱気手段5は、テーブル21cの側面に開口部51aを有する脱気通路51と、この脱気通路51の途中に設けられたストップ弁52およびエアフィルタ53と、ストップ弁52の上流側(開口部51aとストップ弁52との間)に脱気通路51から分岐されたストップ弁511を有する放散管510と、エアフィルタ53の下流側の脱気通路51に接続された真空ポンプ54とから構成されている。

【0044】なお、図面では図示の関係上、上記開口部51aはテーブル21cの表面に密閉室31の下部開口40に対向した状態で描いているが、このようにすると、カプセルCの底面で上記開口部51aが塞がれ、良好な吸引が行われなくなるおそれがあるため、実際はテーブル21cの外周面に開口部が設けられている。

【0045】従って、コンテナ3が基台21上まで下降され、かつ、ストップ弁511は閉止状態、ストップ弁52は開通状態で真空ポンプ54を駆動させると、コンテナ3の密閉室31内の空気は開口部51aから脱気通路51を介して吸引され、エアフィルタ53で清浄化された後、真空ポンプ54を通って外部に排出され、その50

10

結果密閉室31内は真空状態になる。

【0046】上記不活性ガス供給手段7は、テーブル21 cの側面に開口部71 aを有するガス供給通路71 と、このガス供給通路71の途中に設けられたストップ弁72と、このストップ弁72の上流側のガス供給通路71上に設けられた減圧弁73と、さらにこの減圧弁73の上流側に設けられた不活性ガスタンク74とから構成されている。上記減圧弁73は不活性ガスタンク74から供給される不活性ガスの圧力を所望の値に調節するためのものである。

【0047】なお、図面では図示の関係上、上記開口部71aはテーブル21cの表面に密閉室31の下部開口に対向した状態で描いているが、このようにすると、カプセルCの底面で上記開口部71aが塞がれ、良好なガス供給が疎外されるおそれがあるため、実際はテーブル21cの外周面に開口部が設けられている。

【0048】従って、コンテナ3が基台21上まで下降され、真空ポンプ54の駆動により密閉室31内が真空にされた状態でストップ弁52を閉止し、ストップ弁72を開通させると、不活性ガスタンク74内の不活性ガスは減圧弁73によって所定の正圧力に調節された後ガス供給通路71を通って開口部71aから密閉室31内に残存している希少酸素がストップ弁511から排出され、密閉室31内は不活性ガスで充満される。なお、ストップ弁511が閉で、かつ、真空ポンプ54の作動中であるときは、密閉室31内が高真空状態ではない場合でも、ストップ弁72を開通することにより、密閉室31内の空気は不活性ガスに置換される。

30 【0049】以上詳述した滅容処理装置を用いる本発明 に係る滅容処理方法につき図5〜図8を基に説明する。 なお、この実施例の滅容処理方法は、不活性ガスを用い ない方法であるため、図5〜図8においては不活性ガス 供給手段の図示を省略している。

【0050】図5は、カプセルを、カプセルよりも若干大きい容量を有する密閉室に搬入する搬入工程を示す説明図であり、(イ)はカプセルが台車によって減容処理装置に搬入されつつある状態、(ロ)は台車上のカプセルがコンテナの密閉室に装填されつつある状態をそれぞれ示している。

【0051】図6は、カプセルの搬入された密閉状態の 密閉室内の空気を吸引して密閉室内を略真空にする脱気 工程を示す説明図であり、(ハ)は台車が後退してカプセルがテーブル上に載置された状態、(二)は密閉室内 にカプセルが密閉された状態で密閉室内が脱気処理されている状態をそれぞれ示している。

【0052】図7は、略真空状態の密閉室の容量を減少させてカブセルを圧縮し減容する圧縮減容工程を示す説明図であり、(ホ)はピストン部材の下降によって圧縮減容されている状態、(へ)は減容後のコンテナが密閉

室に保持された状態でコンテナが上昇した状態をそれぞ れ示している。

【0053】図8は、減容したカプセルを密閉室から搬出する搬出工程を示す説明図であり、(ト)はテーブル上に位置した台車上に減容カプセルを搭載しつつある状態、(チ)は台車が減容処理装置から系外にカプセルを搬出している状態をそれぞれ示している。

【0054】まず、上記搬入工程においては、図5の (イ)に示すように、カプセルCの搭載された台車6が レール6 a 上を減容処理装置1の方向に走行させられ 10 る。そして、台車6上に搭載されたカプセルCは基台21の中央部のテーブル21cに対応した位置まで運び込まれる(図1の状態)。この状態では、台車6上のカプセルCはコンテナ3の密閉室31の下部開口に対向した状態になっている。

【0055】その後、昇降シリンダ32および押圧シリンダ41を同期させた状態で駆動させ、シリンダロッド33およびピストン部材44を全ストローク量の略半分程度下方に突出させると、シリンダロッド33の先端部に連結されたコンテナ3は下降し、図5の(ロ)に示す20ように、カプセルCの上半分程度が密閉室31の中に没入した状態になる。

【0056】つぎに、上記脱気工程においては、まず図6の(ハ)に示すように、カプセルCを載置した台車6をレール6a上を減容処理装置1から離れる方向に移動させる。そうすると、カプセルCの上部は密閉室31に嵌入して水平方向の移動が規制された状態になっているため、台車6のみがカプセルCを残して移動する。そして台車6の支持がなくなるとカプセルCは自重で落下し、テーブル21c上に載置された状態になる。

【0057】この状態で昇降シリンダ32を駆動させてシリンダロッド33を全ストローク分下降させるとともに、押圧シリンダ41を駆動させてピストン部材4の下部ヘッド42の下面部がカプセルCの蓋体C2に当接するまで下降させると、密閉室31はカプセルCを内部に装填した状態で、図6の(二)に示すように、下部ヘッド42の下面部と、密閉室31の内周面と、テーブル21cの上面部とに囲繞され、外部と遮断された密閉状態になる。

【0058】そして、密閉室31の密閉状態で脱気手段 40 5の真空ポンプ54を稼働させると、密閉室31内の空気は脱気通路51を介して吸引され、密閉室31内は真空状態になる。そして、通気孔付きのカプセルの場合は、カプセル本体C1には多数の通気孔C3が穿設されているため、この通気孔C3を介してカプセルC内の空気も吸引されるため、カプセルC内のジルカロイハルやハードウエアが装填されている空間も真空状態になる。

【0059】そして、上記真空ポンプ54による脱気操作の後、密閉室31内およびカプセルC内が所定の真空度の脱気状態になってから、図7に示した圧縮減容工程 50

12

が実行される。すなわち、まず図7の(ホ)に示すように、押圧シリンダ41が駆動されてピストン部材4が下降し、このピストン部材4の下部ヘッド42によってカプセルCはペレット状に押し潰され、カプセルCの減容処理が完了する。そして、カプセルCの減容処理が完了すれば、真空ポンプ54の駆動を停止する。

[0060] 上記カプセルCの圧縮処理時にはカプセル C内のジルカロイハル等から多量のファインが発生する が、密閉室31内は真空状態であるため、上記ファイン の発火は有効に阻止される。

【0061】その後、図7の(へ)に示すように、昇降シリンダ32および押圧シリンダ41を同期させた状態で駆動させ、シリンダロッド33およびピストン部材4を台車6の厚み分よりも若干多めに上昇させる。そうすると、押し潰された圧縮カプセルC′は、その外周面が密閉室31の内周面に密着しているため、コンテナ3の上昇に同伴して上昇し、圧縮カプセルC′の底面と基台21との間に台車6の進入可能な空間が形成される。そしてこの空間に台車6が進入される。

【0062】つぎの搬出工程においては、上記図7の(へ)の状態から、昇降シリンダ32を駆動させない状態で押圧シリンダ41のみを駆動させ、ピストン部材4を下降させる。そうすると、ピストン部材4の下部ヘッド42が密閉室31内に収納されている圧縮カプセルC′を下方に押圧するため、圧縮カプセルC′は下方に押し出されて、図8の(ト)に示すように、台車6上に搭載された状態になる。

【0063】この状態で、昇降シリンダ32および押圧シリンダ41を駆動させてシリンダロッド33およびピストン部材4を上昇させると、図8の(チ)に示すように、台車6上の圧縮カプセルC′は搬出可能状態になるため、台車6を移動させて系外に搬出し、減容処理の1サイクルが終了する。

【0064】本発明のジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法は、以上詳述したように、脱気工程において、カプセルCが装填された密閉室31内の空気を脱気し、真空状態にするものであるため、減容圧縮工程においてカプセルCがピストン部材4により押し潰され、そのときに発火性の著しいジルカロイファインが多量に発生したとしても、酸素の供給がないため発火が防止され、安全にカプセルCの減容処理を行うことが可能になる。

【0065】しかも、コンテナ3の密閉室31の容量は、カプセルCの体積よりも若干大きめに寸法設定されているため、小容量の脱気処理で対応することが可能であり、従来の水中で圧縮するものや、減容処理装置1が設けられる装置室全体を真空または不活性ガス雰囲気状態にするものに比べて、装置の小型化および簡素化を図ることができ、設備投資の面で極めて有利である。

【0066】つぎに、図1に示す不活性ガス供給手段7

を利用した、他の実施例の減容処理方法について説明す る。この例の場合は、図6の(二)の脱気工程におい て、略真空状態の密閉室31内に不活性ガスを供給する 不活性ガス供給工程が付加される。具体的には、密閉室 31内が略真空状態になったときに、ストップ弁52が 閉止され、その後に真空ポンプ54の運転が停止され る。この状態でストップ弁72が開放される。そうする と、不活性ガスタンク74内の不活性ガスがガス供給通 路71を介して密閉室31内に供給され、密閉室31内 は不活性ガスで充満されるようになる。

【0067】そして、密閉室31内が不活性ガスの充満 によって正圧(大気圧以上)になった状態でストップ弁 511を開放するとともに、不活性ガスタンク74から の不活性ガスの供給を継続すると、密閉室31内に残留 していた空気がほとんど不活性ガスに置換された状態に なる。この状態で押圧シリンダ41を駆動させてカプセ ルCの圧縮減容処理を行えば、ジルカロイファインの発 生があっても不活性ガス雰囲気中であり、上記ファイン の発火は有効に抑止される。

【0068】そして、この実施例においては、密閉室3 1内の真空脱気後に密閉室31内に不活性ガスを送り続 けることによって、密閉室31内の真空度をそれ程大き なものにすることなく、残留した空気を有効に不活性ガ スに置換することが可能であり、あえて高性能の真空ポ ンプ54を用いる必要はなく、設備コストを低減させる 上で好都合である。

【0069】また、真空ポンプ54の駆動により、密閉 室31内の真空脱気継続中に、ストップ弁72を開通し て不活性ガスを送り続けることによって、密閉室31内 の真空度をそれ程大きなものにすることなく、残留した 30 空気を有効に不活性ガスに置換することが可能であり、 こうすることによって、上記同様に高性能の真空ポンプ 5.4 を用いる必要がなく、設備コストを低減させる利点 がある。

[0070]

【発明の効果】本発明の請求項1記載のジルコニウム合 金を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法によれば、搬 入工程でジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の封 入されているカプセルの搬入された密閉室は、つぎの脱 気工程において脱気されて略真空状態にされるため、力 プセルがその後の圧縮減容工程で圧縮され、そのとき押 し潰されたジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物か ら発火性を有する粉塵が発生したとしても発火に必要な 空気が存在せず、従って、上記粉塵の発火は有効に阻止 される。

【0071】また、密閉室の容量は、カプセルの体積よ りも若干大きめに寸法設定されているため、小容量の脱 気処理で対応することが可能であり、従来の水中で圧縮 するものや、減容処理装置が設けられる装置室全体を真 14

置の小型化および簡素化を図ることができ、設備コスト の低減を図る上で極めて好都合である。

【0072】本発明の請求項2記載のジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法によれば、搬入 工程でジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の封入 されているカプセルの搬入された密閉室は、つぎの脱気 工程において脱気されて略真空状態にされ、さらにその 後の不活性ガス供給工程において略真空状態の密閉室に 不活性ガスが供給されるため、カプセルがその後の圧縮 10 滅容工程で圧縮され、そのとき押し潰されたジルコニウ ム合金を含む放射性金属廃棄物から発火性を有する粉塵 が発生したとしても、発火に必要な空気の代わりに密閉 室内は不活性ガスで充満しており、その結果上記粉塵の 発火は有効に阻止される。

【0073】本発明の請求項3記載のジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理方法によれば、搬入 工程でジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の封入 されているカプセルの搬入された密閉室は、つぎの不活 性ガス供給工程において脱気されて略真空状態にされな 20 がら、密閉室に不活性ガスが供給されるため、その後の 圧縮減容工程で圧縮され、そのとき押し潰されたジルコ ニウム合金を含む放射性金属廃棄物から発火性を有する 粉塵が発生したとしても、発火に必要な空気の代わりに 密閉室内は不活性ガスで充満しており、その結果上記粉 塵の発火は有効に防止される。

【0074】そして、上記真空脱気中または脱気後に密 閉室内に不活性ガスを送り続けることによって、密閉室 内の真空度をそれ程大きなものにすることなく、残留し た空気を有効に不活性ガスに置換することが可能であ り、あえて高性能の真空ポンプを用いる必要はなく、設 備コストを低減させる上で好都合である。

【0075】本発明の請求項4記載のジルコニウム合金 を含む放射性金属廃棄物の減容処理装置によれば、ジル コニウム合金を含む放射性金属廃棄物の封入されたカプ セルを基台上に載置し、支持枠体に支持された筒状体を 下降させることによって、筒状体の内部に形成された、 ピストン部材の底面と筒状体の内周面と、基台の表面と に囲繞された密閉室に上記カプセルが密閉状態で収納さ れる。そして、密閉室にカプセルが収納された状態で脱 気手段を稼働させることによって密閉室内は脱気されて 略真空状態になる。

【0076】従って、上記密閉室内が真空状態で昇降手 段を駆動させ、ピストン部材を下降させることによって カプセルは圧縮減容される。そのとき押し潰されたジル コニウム合金を含む放射性金属廃棄物から発火性を有す る粉塵が発生したとしても、発火に必要な空気が存在せ ず上記粉塵は有効に阻止される。

[0077] また、密閉室の容量は、カプセルの体積よ りも若干大きめに寸法設定されているため、小容量の脱 空または不活性ガス雰囲気状態にするものに比べて、装 50 気処理で対応することが可能であり、従来の水中で圧縮

15

するものや、減容処理装置が設けられる装置室全体を真空または不活性ガス雰囲気状態にするものに比べて、装置の小型化および簡素化を図ることができ、設備コストの低減を図る上で極めて好都合である。

【0078】上記請求項5記載のジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物の減容処理装置によれば、筒状体が下降してその下縁部が基台の表面に当接した状態で密閉室内に不活性ガスを供給する不活性ガス供給手段が設けられているため、脱気されて略真空状態になった密閉室に不活性ガス供給手段からの不活性ガスを供給すれば、その後カプセルが圧縮減容され、そのとき押し潰されたジルコニウム合金を含む放射性金属廃棄物から発火性を有する粉塵が発生したとしても、発火に必要な空気の代わりに密閉室内は不活性ガスで充満しており、その結果上記粉塵の発火は有効に阻止される。

【0079】また、密閉室内に不活性ガスを送り続けることによって、密閉室内の真空度をそれ程大きなものにすることなく、残留した空気を有効に不活性ガスに置換することが可能であり、あえて高性能の真空ポンプを用いる必要はなく、設備コストを低減させる上で好都合で 20 ある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る減容処理装置の一例を示す縦断面 図である。

【図2】図1の平面図である。

【図3】減容処理装置の処理対象となる、軽水型原子炉の使用済み燃料集合体の一例を示す側面視の説明図である。

【図4】 ジルカロイハル等を収納するためのカプセルの一例を示す斜視図である。

【図5】カプセルを密閉室に搬入する搬入工程を示す説明図であり、(イ)はカプセルが台車によって減容処理装置に搬入されつつある状態、(ロ)は台車上のカプセルがコンテナの密閉室に装填されつつある状態をそれぞれ示している。

【図6】カプセルの搬入された密閉状態の密閉室内の空気を吸引して密閉室内を略真空にする脱気工程を示す説明図であり、(ハ)は台車が後退してカプセルがテーブル上に載置された状態、(二)はカプセルが装填され密閉室内が脱気処理されている状態をそれぞれ示してい40る。

【図7】略真空状態の密閉室の容量を減少させてカプセ

16

ルを圧縮し減容する圧縮減容工程を示す説明図であり、 (ホ)はピストン部材の下降によってコンテナが圧縮減 容されている状態、(へ)は減容後のコンテナが密閉室 に保持された状態でコンテナが上昇した状態をそれぞれ 示している。


【図8】減容したカプセルを密閉室から搬出する搬出工程を示す説明図であり、(ト)はテーブル上に位置した台車上に減容カプセルを搭載し終った状態、(チ)は台車によってカプセルが減容処理装置から系外に搬出されつつある状態をそれぞれ示している。


【符号の説明】

1 減容処理装置	2 支持枠体
21 基台	21a 貫通穴
21b 受け台	21c テープル
2 2 支柱	2 2 a 下部支柱
2 2 1 a 上螺装部	222a 下螺装部
2 2 b 上部支柱	221b ナット部
2 2 2 b 螺装部	22c フランジ部
23 中間台 23b ロッド孔	23a 貫通孔
23b ロッド孔	23c 中心穴
2 4 頂部台	24a 貫通孔
24b ドーナツ穴	
3 1 密閉室	32 昇降シリンダ
33 シリンダロッド	33a 可撓管
3 4 シール部材	35 リング体
35a 可撓管	
4 ピストン部材	41 押圧シリンダ
42 下部ヘッド	
5 脱気手段	5 1 脱気通路
510 放散管	511 ストップ弁
52 ストップ弁	53 エアフィルタ
54 真空ポンプ	6 台車
6 a レール	7 不活性ガス供給手段
71 ガス供給通路	72 ストップ弁
7 3 減圧弁	74 不活性ガスタング
C カプセル	C1 カプセル本体
C 2 蓋体	C3 通気孔
F フロア	B ベース
N 燃料集合体	N1 被覆管
N2 上部ノズル	N3 下部ノズル


30

N 4 支持格子






[図6]



[図7]



[図8]

